



RAL-TEX 10 - Vandbaseret alkyd-modificeret dækkende træbeskyttelse

Beskrivelse:

RAL-TEX 10 er en heldækkende overfladebehandling baseret på en emulsion af fleksible og seje alkyder emulgeret sammen med stærke vandafvisende acrylat bindemidler. Dette giver en stor vedhæftning til træets overflade. RAL-TEX 10 er tilsat effektive fungicider, lysægte pigmenter og vandafvisende nanoadditiver, hvilket øger vejrbestandigheden styrker holdbarheden af træet.

RAL-TEX 10 har en fyldig konsistens og viskositet, dækker godt med gode sammenflydnings egenskaber, og er meget nem at påføre og arbejde med.

Anvendelse:

Bruges på nyt og tidligere behandlet udendørs træværk, må ikke benyttes indendørs.

Klargøring:

Bunden skal inden malerbehandling være ren og tør, og træfugtigheden må ikke overstige 15%

Grundning:

Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk skal grundes med RAL-TEX 01 eller RAL-TEX 02, før malerbehandling med RAL-TEX 10.

Malerbehandling:

Omrøres før brug for at undgå nuance og glansforskel.

Påfør altid i træets længderetning for optimal beskyttelse i 2-3 lag, alt efter behov.

Påfør ikke træbeskyttelse i direkte solskin og ved temperaturer under 6 grader eller over 25 grader.

Værktøj:

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rækkeevne:

Ru træ: ca. 6-8 kvm/ltr og høvlet træ: ca. 8-10 kvm/ltr, alt efter træets sugeevne.

Fortynding:

Bør ikke fortyndes. Om nødvendigt fortyndes med almindelig vand.

Tørretid:

Overfladetør på ca. 1 time og overmalbar efter ca. 4 timer ved 23 grader og normal luftfugtighed (60%)

Gennemhærdet efter ca. 2-3 uger.

Rengøring:

Pensler, ruller mv. rengøres bedst i varmt vand og sæbe.

Opbevaring:

Tørt, tillukket, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Bemærk:

Husk altid at foretage prøveopstrøg for at observere produktets forenelighed med den type overflade produktet påføres!

Bortskaffelse:

Bør afleveres på den kommunale genbrugsplads for korrekt håndtering og bortskaffelse af malingsrester.

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

32-45 W/W%

Vægtfylde:

Ca. 1-1,2 g/ml

Aktive stoffer:

< 0,1 % IPBC og < 0,1 % propiconazol.

Sikkerhed:

VOC indhold: Max 30g/l.

MAL kode: 00-1 (1993)

Se yderligere information i sikkerhedsdatablad.

Yderligere information:

Indeholder biocider for optimal beskyttelse af overfladen. Yderligere information fåes på www.ral-tex.dk.