

Multilak

RAL-TEX

Multilak er vandbaseret, lugtsvag og hurtigtørrende. Fremstillet på basis af acryldispersion. Den har en god vedhæftningsevne og giver en fyldig og slidstærk overflade, der tørrer hårdt op. Multilak anvendes til indvendig lakering af træ, såvel nyt og ubehandlet som tidligere lakeret træ, som f.eks. træ- og parketgulve, paneler, døre, trapper, naturkork m.v. Kan anvendes på alle træsorter af teak, mahogni, kirsebær, ask, bøg, pine og fyr m.m..

Anvendelse

1. Tidligere behandlede emner rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med trærens.
2. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120, lakslibepad eller afslibes til trærent.
3. Alle støvpartikler fjernes med støvsuger – også ubehandlede eller nyafslebne gulve støvsuges grundigt før lakering
4. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller pensel.
5. Når lakken er tør efter ca. 90 min. letslibes træet.
6. Der støvsuges grundigt for støvpartikler.
7. Klar til yderligere 1-2 lakeringer.

Anbefaling

På ubehandlede eller nyafslebne trægulve anbefales 3 gange Multilak, hvor mellemslibning foretages efter 1. Multilak. Hvis en pigmenteret floorprimer er anvendt, skal mellemslibningen foretages mellem de efterfølgende 2 x Multilak for at undgå gennemslibning af pigmenteringen.

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C men helst 20°C samt god ventilation i rummet a.h.t. tørretiden og afdampning.

Stil ikke møbler og lign. på det lakerede gulv før min. 1 døgn efter sidste lakering. Efter ca. 8 dage må tæpper lægges oven på det nylakerede.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og lakkens forenelighed.

Spild: Vand og farvede væsker såsom rødvin, kaffe etc. tørres op inden for en time for at undgå skjolder.

Bortskaffelse: Emballage og produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald.

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel:	Vand	Glans:	20
Viskositet:	Ca. 35 sec. v/ DIN Cup 4 v/ 20°C.	Flammepunkt:	Ikke brandbart
Massefylde:	Ca. 1,0 gr. pr. ml.	Rengøring:	Vand
Tørretid:	Ca. 90 min. v/ 20°C. og 50% RH	Påføring:	Pensel eller rulle
Rækkeevne:	Ca. 8-12 m ² pr. liter afhængig af træets beskaffenhed	VOC:	Max. 110 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn	Malkode 1993:	1-1